

Divpusēja pašlīmējoša montāžas lente Mirofix



Raksturojums

- Īpaši augsta līmēšanas spēja.
- Divpusēja pašlīmējoša montāžas lente.
- Līme ir neitrāla un nebojā krāsas pārklājumu vai spoguļa sudrabaino pamatni.
- Aizsargāts ar PE pārklātu silikona papīra aizsargplēvi.
- Laba izturība pret mitrumu un ķīmiskām vielām.
- Ļoti augsta bīdes izturība.
- Ļoti augsta sākotnējā liptspēja
- No abām pusēm pārklāts ar spiedienjutīgu gumijas bāzes līmi.

Pielietojums

- Spoguļu līmēšana tikai ar Mirofix.
- Lieliska saķere ar metālu, stiklu, spoguļiem, HPL, fasādes paneļiem, plastmasu,...
- Stiprinājuma kronšteini, kabeļu skavas, atpakaļskata spoguļi, rāmji, dekorācijas,...
- Mirofix 3,2 x 12 mm ir daļa no Parabond paneļu sistēmas. Tā veicina fasādes paneļa sākotnējo saķeri un nodrošina optimālu līmes biezumu.

Lietošana

Virsmām jābūt cietām, sausām un bez putekļiem un taukiem. Ja nepieciešams, attaukojiet līmējamās materiālus ar Parasilico Cleaner līdzekli, MEK, spirtu vai etanolu. Lai nodrošinātu pilnīgu saskari ar līmlenti, pamatnei jābūt līdzenai.

Produkta veids

Pilna galīgā izturība(stundas)

180° atraušanas izturība uz nerūsējošā tērauda pēc 20 min. (FTM1): N/25 mm

Statiskā bīdes izturība 25x25 mm - 1KG uz nerūsējošā tērauda (FTM8): stundas

Lietošanas temperatūra

Temperatūras izturība

Neatvērta produkta glabāšanas laiks

Krāsa

Iepējmie izmēri:

Biezums 0,8 mm

Biezums 1,6 mm

Biezums 3,2 mm

Slēgtu šūnu PE putas

24

3,2 mm: >17; 1,6 mm: >20; 0,8 mm: >15

> 1000

+15°C - +30°C

-40°C līdz +70°C

24 mēneši

balts

12mm ; 19 mm

12mm ; 19 mm

12mm ; 19 mm

Spoguļu līmēšana:

- Uzklājiet Mirofix vertikāli un nepārtraukti tikai spoguļa aizmugurē.
- Lai pareizi izvietotu līmlenti un noteiktu tās garumu, ņemiet vērā spoguļa izmērus un svaru. Minimālais līmlentes daudzums: 40 cm² uz katru spoguļa kilogramu, sloksnēs, kas simetriski izvietotas pa visu virsmu.
- Stingri piespiediet lenti ar rullīti (minimālais spiediens 2 kg uz 25 mm).
- Noņemiet aizsargplēvi un novietojiet spoguļi, pēc izvēles izmantojot piesūcekņa pacēlāju. Ja nepieciešams, izmantojiet dakšveida blokus pareizai novietošanai.
- Stingri piespiediet spoguļi pie sienas gar Mirofix sloksnēm. Pēc tam tā pārvietošana vairs nav iespējama.
- Atbalstiet smagos spoguļus 24 stundas.

Divpusēja pašlīmējoša montāžas lente Mirofix

Fasādes paneļu montāža:

- Mirofix ir daļa no Parabond paneļu sistēmas. Vispārīgus uzstādīšanas norādījumus skatiet uzstādīšanas brošūrā.
- Mirofix jāuzklāj vertikāli un nepārtraukti tikai uz nesošās konstrukcijas.
- Nemiet vērā atbalsta sliežu izmērus, paneļu izmērus un nepieciešamo atstarpi blakus lentei līmlentei (vismaz 2 cm), lai nodrošinātu, ka līme, piespiežot, neiespiežas starp lenti un paneli.
- Stingri piespiediet lenti ar rullīti (minimālais spiediens 2 kg uz 25 mm).
- Noņemiet aizsargplēvi tikai pēc līmes uzklāšanas.
- Novietojiet fasādes paneli, izmantojot piesūcekņa pacelāju un, ja nepieciešams, dakšu blokus, starplikas vai horizontālu uzstādīšanas stieni. Kad panelis pieskaras lentei, tā pārvietošana vairs nav iespējama.
- Stingri piespiediet paneli pie Mirofix sloksnēm noteiktajā līmes liptspējas laikā.

Uzmanību!

Vienmēr uzklājiet uz līdzenas virsmas. Nelīdzenas virsmas (piemēram, flīžu šuves) var izraisīt lentes atdalīšanos. Lentas līmējošais slānis ir spiedienjutīgs. Jo stingrāk tas tiek piespiests, jo labāka ir saķere. Nelietot uz putekļainām virsmām, piemēram, apmetuma vai neapstrādātas javas. Vispirms ieteicams veikt saķeres testu uz katras virsmas. Nelietot uz plastifikatorus saturošām virsmām (bitumena, silikona). Spoguļu, kas lielāki par 70 × 70 × 0,4 cm, stiprināšanai izmantojiet Paracol Miroseal MS.

TEHNISKIE APSTIPRINĀJUMI UN KVALITĀTES MARĶĒJUMI Testēts SHR saskaņā ar BRL4101-7 un iekļauts KOMO sertifikātā Nr.21184/25 fasādes paneļu līmēšanai.